



Viele Materialien, wie zum Beispiel Leichtmetalle, die werksoriginal immer öfter bei Autoteilen etc. eingesetzt werden, fressen sich nach einiger Zeit ein, wodurch eine Demontage der verrosteten Teile unheimlich schwierig wird.

**Deblock Ice** ist ein hochwirksamer **Kälteschock-Rostlöser** auf MoS<sub>2</sub>-Basis, der dank der idealen Kombination eines starken Kälteschockeffekts und einer sehr guten Kapillarwirkung festsetzende, verrostete Teile sekunden-schnell löst und somit alle Demontagearbeiten erleichtert.



### PRODUKT-HIGHLIGHT

### IHR VORTEIL

Löst festsetzende Teile in kürzester Zeit	Zeitersparnis
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit! (-180°C bis +350°C)	Auch bei extremen Temperaturen einsetzbar
Extreme Tiefenwirkung auf Rost, Schmutz uvm.	Keine weiteren Produkte nötig
Ideal für heikle Anwendungen! (z.B. Alu/Stahl Verbindungen)	Keine zusätzlichen Produkte nötig
Verdrängt Feuchtigkeit, greift Gummi nicht an	Bedenkenlose Anwendung auf feuchten oder Gummi-Untergründen
Sorgt bei der Demontage für eine optimale Schmier- rung	Mühelose Demontage ohne zusätzliche Schmier- mittel

Art.-Nr. 1019 (03.1106.9999) 500 ml Aerosol



# Kälteschock-Rostlöser

## Deblock Ice



### Produkt-Empfehlungen

- » **Deblock Oil XS** // Extrem-Rostlöser
- » **Multisol** // Mehrzweck-Entfetter
- » **Multi Wipes Box** // Universaltuch



### Anwendungen

- » Alle Metallsorten, stark festgefressene Teile an schwierigsten Stellen
- » Festgefressene Bremssteile oder sonstige oxidationsanfällige Teile an Lastwägen, Aufliegern usw...
- » Empfindliche Verbindungen, wie beispielsweise Stahlschrauben in Aluminium usw...
- » Festgerostete Schrauben an Auspuff, Krümmer, Katalysator, Turbolader, Bremsen, Spurstangen, Radmuttern, usw...
- » Festsitzende Teile wie Seile, Bolzen, Unterlegscheiben, Zündkerzen, Schlösser, Scharniere, Lager, Alufelgen, Bremsen, Entlüftungsnippel, usw...



### Technische Daten

<b>Basis</b>	Mischung aus Mineralölen, langsam verdampfenden Lösungsmitteln, Korrosionsinhibitoren und Molybdändisulfid (MoS <sub>2</sub> )
<b>Dichte</b>	580 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistenz</b>	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
<b>Viskosität</b>	ca. 2,5 mPa.s (20 °C)
<b>Flammpunkt</b>	< 0 °C
<b>Druckfestigkeit</b>	Ausgezeichnet durch Hinzufügung von MoS <sub>2</sub> . Jedoch nicht für extrem schwere Belastungen geeignet
<b>Temp.-Beständigkeit</b>	-180 °C bis +350 °C
<b>Wasserbeständigkeit</b>	Gut. Enthält wasserverdrängende Zusätze
<b>Eindringungsvermögen</b>	Ausgezeichnet durch Hinzufügung von MoS <sub>2</sub>
<b>Verarb.-Bedingungen</b>	-20 °C bis +40 °C
<b>Untergrund</b>	Alle Metallarten
<b>Material-Reinigung</b>	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
<b>Hände-Reinigung</b>	Mit Innotec Power Scrubs oder Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
<b>Lagerfähigkeit</b>	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
<b>Batchcodetyp</b>	F
<b>Einzelheiten</b>	Schwarze Flüssigkeit mit sofortigem Eis-Effekt nach dem Aufsprühen Silikonfrei



### Anwendungen

Löst festgerostete Schrauben / festsitzende Teile an Heizungen, Klimaanlageanlagen, im Portal-, Glas- oder Stahlbau, Gartengeräten, Maschinen, Staplern, Aufbauten, Seilen, Schlössern, Scharnieren, Bolzen, Lagern, Rahmen, usw...



### Die richtige Verarbeitung

- » Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln
- » Für sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen
- » Produkt aus kurzer Entfernung auf die zu behandelnden Teile aufsprühen bis die gewünschte Abkühlung erreicht ist
- » Kurz einwirken lassen
- » Bei starker Verrostung eventuell nochmals nachsprühen

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.